ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

строительных материалов ООО "Даг-Серт"
Зарегистрирована в системе «СДС Дагсертифико» в Едином реестре систем добровольной сертификации.
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт РФ)
Рег.№ РОСС RU.32425.04ФИКО.
заключение о состоянии измерений в лаборатории №004 от 13.04.2022 года
адрес: 367014, Россия, республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Попова, 76

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ИЛ
Абдулвахидов А.Г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 039/24 от 18.04.2024 года

Заказчик, адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Инвест-Пром» Место нахождения (адрес юридического лица): 368305, Россия, Республика Дагестан, город Каспийск, улица М. Халилова, дом 48-а, помещение 74. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 368304, Россия, Республика Дагестан, город Каспийск, улица Производственная, дом 2
Место отбора проб	Склад готовой продукции
Цель испытания	Соответствие ГОСТ 9179-2018
Акт отбора(приемки) образцов	от 15.03.2024
Направление/заявка	от 15.03.2024
Наименование материала	Известь строительная негашеная кальциевая порошкообразная
Количество образцов	30 кг.
Дата испытания	10.04.2024-18.04.2024
Нормативный документ на продукцию	ГОСТ 9179-2018 "Известь строительная. Технические условия"
Нормативные документы на методы испытаний	по ГОСТ 9179-2018

Результаты испытаний приведены в приложении №1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По всем испытанным параметрам известь строительная негашеная кальциевая соответствует требованиям ГОСТ 9179-2018 "Известь строительная. Технические условия"

Приложение №1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя	Значение по НД	Фактическое значение
1	Время гашения извести	Не более 8 мин	4,5
2	Температура гашения извести	> 90°С	95
3	Активные CaO+MgO, не менее:	90	91
4	Содержание гидратной воды, не более, %	2	0,8
5	Активный MgO, не более	5	3,5
6	CO_2, не более:	3	2,6
7	Непогасившиеся зерна, не более	7	3

Зав. лаборатории Абдулвахидов А.Г.

Инженер-лаборант Джалилов М.А.

Результаты испытаний распространяются на представленные образцы
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан